



ГЕОТЕКСТИЛЬ TERRAISOL

ПЛОТНОСТЬ 150 Г / М²

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Геотекстиль TERRAISOL – нетканый материал из полипропиленовых и полиэфирных волокон, скрепленных термическим способом, что значительно повышает физико-механические показатели.

ПРИМЕНЕНИЕ

Геотекстиль TERRAISOL выполняет функции защиты, разделения, фильтрации, дренажа и распределения нагрузки в конструкциях кровель, фундаментов, автомобильных, ж/д и пешеходных дорог, а также при производстве земляных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Структура материала, содержащая короткие волокна, а также термоскрепление волокон позволяет избежать наматывание материала на сверла, буры и саморезы во время монтажа;
- Термическая фиксация волокон материала увеличивает прочность и сопротивление механическим повреждениям;
- Высокая дренирующая и фильтрационная способность;
- Высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред, микроорганизмов и атмосферных осадков.

МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOLI®».

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 13.95.10 – 001 – 01833898 – 2024

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 13.95.10.111
ТН ВЭД: 5603139000

МАТЕРИАЛ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЙ



УПАКОВКА


Рулоны материала упакованы в прозрачную полиэтиленовую пленку по всей длине. Упакованные рулоны укладываются на поддоны.

ХРАНЕНИЕ

Геотекстиль хранят в сухих проветриваемых помещениях при температуре от - 30 °С до + 40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем, исключающих попадание прямых солнечных лучей, с соблюдением правил пожарной безопасности
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование упакованных рулонов осуществляется всеми видами крытого транспорта, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.






ГЕОТЕКСТИЛЬ TERRAISOL

ПЛОТНОСТЬ 150 Г /М²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Длина, м	50,0	по спецификации производителя
Ширина, м	2,0	по спецификации производителя
Поверхностная плотность, г/м²	150 ± 10%	ГОСТ Р 50277
Материал	полипропилен + полиэфир	по спецификации производителя
Тип	термоскрепленный	по спецификации производителя
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм	0,9 ± 0,5	ГОСТ Р 50276
Диаметр шпули, мм	80	по спецификации производителя
Разрывная нагрузка, кН/м, по длине/по ширине, не менее	4,0/5,0	ГОСТ Р 53226
Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек, %, не более	100/115	ГОСТ Р 53226
Прочность при статическом продавливании, Н, не менее	500	ГОСТ 56335
Размер пор, мкм, не более	160	ГОСТ 53238
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа, м/сут, не менее	20	ГОСТ Р 10776
Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее	80	ГОСТ Р 55031
Устойчивость к воздействию микроорганизмов, баллы, не выше	ПГ113	ГОСТ 9.049





ГЕОТЕКСТИЛЬ TERRAISOL

ПЛОТНОСТЬ 300 Г /М²

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Геотекстиль TERRAISOL – нетканый материал из полипропиленовых и полиэфирных волокон, скрепленных термическим способом, что значительно повышает физико-механические показатели.

ПРИМЕНЕНИЕ

Геотекстиль TERRAISOL выполняет функции защиты, разделения, фильтрации, дренажа и распределения нагрузки в конструкциях кровель, фундаментов, автомобильных, ж/д и пешеходных дорог, а также при производстве земляных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Структура материала, содержащая короткие волокна, а также термоскрепление волокон позволяет избежать наматывание материала на сверла, буры и саморезы во время монтажа;
- Термическая фиксация волокон материала увеличивает прочность и сопротивление механическим повреждениям;
- Высокая дренирующая и фильтрационная способность;
- Высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред, микроорганизмов и атмосферных осадков.

МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOLI®».

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 13.95.10–001–01833898–2024

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 13.95.10.111
ТН ВЭД: 5603139000

МАТЕРИАЛ НЕТКАНЫЙ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЙ



УПАКОВКА


Рулоны материала упакованы в прозрачную полиэтиленовую пленку по всей длине. Упакованные рулоны укладываются на поддоны.

ХРАНЕНИЕ

Геотекстиль хранят в сухих проветриваемых помещениях при температуре от - 30 °С до + 40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем, исключающих попадание прямых солнечных лучей, с соблюдением правил пожарной безопасности
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование упакованных рулонов осуществляется всеми видами крытого транспорта, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.





ГЕОТЕКСТИЛЬ TERRAISOL

ПЛОТНОСТЬ 300 Г /М²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Длина, м	50,0	по спецификации производителя
Ширина, м	2,0	по спецификации производителя
Поверхностная плотность, г/м²	300 ± 10%	ГОСТ Р 50277
Материал	полипропилен + полиэфир	по спецификации производителя
Тип	термоскрепленный	по спецификации производителя
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм	1,3 ± 0,5	ГОСТ Р 50276
Диаметр шпули, мм	80	по спецификации производителя
Разрывная нагрузка, кН/м, по длине/по ширине, не менее	10,0/10,0	ГОСТ Р 53226
Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек, %, не более	100/115	ГОСТ Р 53226
Прочность при статическом продавливании, Н, не менее	1000	ГОСТ 56335
Размер пор, мкм, не более	130	ГОСТ 53238
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа, м/сут, не менее	20	ГОСТ Р 10776
Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее	80	ГОСТ Р 55031
Устойчивость к воздействию микроорганизмов, баллы, не выше	ПГ113	ГОСТ 9.049

