



СТЕКЛОХОЛСТ PLASTFOIL CANVAS

ОБЪЕМ РУЛОНА 100 М², ПЛОТНОСТЬ 100 Г /М² ШИРИНА 1000 ММ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Нетканый материал, состоящий из хаотично расположенных измельченных стекловолоконных нитей, пропитанных связующим на основе мочевино-формальдегидных смол.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве разделительного слоя между экструзионным пенополистиролом и ПВХ мембраной.
Не применяется непосредственно по бетонному основанию и цементно-песчаной стяжке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Структура материала, содержащая короткие волокна, позволяет избежать наматывание материала на сверла, буры и саморезы во время монтажа;
- Стекловолокна не подвержены гниению, воздействию микроорганизмов, погодным условиям и УФ;
- Высокая механическая прочность.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 23.14.12-006-93406545-2020



МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL».

УПАКОВКА

Рулоны материала упакованы в прозрачную полиэтиленовую пленку по всей длине.
Упакованные рулоны устанавливаются на поддоны вертикально.

ХРАНЕНИЕ

Изделия хранят в сухих закрытых помещениях или под навесом в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 23.14.12.120
ТН ВЭД: 7019320009

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Длина, м	100,0	по спецификации производителя
Ширина, м	1,0	по спецификации производителя
Поверхностная плотность, г/м ²	100 ± 6	ГОСТ 6943.16
Толщина, мм	0,84 ± 0,06	по спецификации производителя
Диаметр шпули, мм	80	по спецификации производителя
Прочность при растяжении , Н/50мм, по вдоль/поперек, не менее	530 ± 60/ 270 ± 30	ГОСТ Р 53226
Воздухопроницаемость, л/м ² с, не менее	4500	по спецификации производителя
Группа горючести	Г1	ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В1	ГОСТ 30402
Группа дымообразующей способности	Д2	ГОСТ 12.1.044

